

MANFREDI

ZIRCOXIDE BLANK

Il blank Manfredi è utilizzabile su molte sistematiche di fresaggio che necessitano l'utilizzo della cialda di diametro 98mm.

La cialda è pressata con tecnica isostatica per garantire omogeneità di lavorazione.

La sinterizzazione avviene alla temperatura di 1450°. Grazie ai differenti spessori della cialda (14, 18 e 25 mm) è possibile realizzare cappette singole, circolari e barre Toronto. La composizione chimica è certificata ed è di ottima qualità

Ø 98 x 14 mm

Ø 98 x 18 mm

Ø 98 x 25 mm

Densità:

= < 6,06 g /cm³

$ZrO_2 + HfO_2 = 94\%$

$Y_2O_3 = 5\%$

$AL_2O_3 = < 1\%$

POROSITA' = 0%



www.manfredi-saed.it